

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ANION SULFAT VÀ CLO ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÀNG THỤ ĐỘNG BICROMAT TRÊN ĐIỆN CỤC NIKEN VÀ HỢP KIM ĐỒNG NICKEL TRONG DUNG DỊCH H_2SO_4

LÊ THỊ NHU N
TRỊNH XUÂN S

I. ĐẶT VĂN ĐỀ:

Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của một số hợp chất oxy hóa đến tính điện hóa của đồng và hợp kim đồng trong môi trường axit H_2SO_4 , chúng nhận thấy: ion biceromát có tác dụng ức chế quá trình hòa tan anot của hợp kim đồng trong môi trường $H_2SO_4 \cdot 10^{-2}$ ở các miền nồng độ từ $10^{-6} \text{--} 1$. Khả năng này tăng dần khi tăng nồng độ $K_2Cr_2O_7$. Đặc biệt là khả năng tạo thụ động nột cách rõ rệt đối với Ni và hợp kim CuNi (có 65% Ni) [6]. Các trường dung trong thực tế thường có chứa các ion sulfat và clo. Chúng tôi hành khảo sát sự ảnh hưởng của các ion này để làm sáng tỏ vai trò của các ion sulfat và clo đối với khả năng tạo thụ động biceromát, trong trường H_2SO_4 trên bề mặt Ni và hợp kim CuNi.

II. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.

— Sử dụng máy Potentiostat L.T.78 — Scangenerator VSG. 72 của Tây Đức đo phản ứng anot [3].

— Vật liệu nghiên cứu: Ni (99,9%), hợp kim CuNi (65% Ni) các điện cực được bao bọc bằng cao su, chỉ để lộ một mặt tiếp xúc với dung dịch nghiên cứu. Các điện cực được làm sạch bằng giấy nhám các cỡ hạt đến độ bóng cao và làm sạch bằng cồn tuyệt đối đến khi bề mặt hoàn toàn thấm trót.




— Các hóa chất được sử dụng là các loại tinh khiết. Dung dịch nghiên cứu được pha bằng nước cất 2 lần.

— Kết quả thí nghiệm

Các đường phản ứng anot nhận được cho thấy: khi có mặt ion SO_4^{2-} , hòa tan anot của Ni và hợp kim CuNi 65 trong $H_2SO_4 \cdot 10^{-2}M$ tăng lên một cách rõ rệt ở cả hai miền hoạt động và thụ động, có nghĩa là ion SO_4^{2-} đã gây hưởng xấu đến khả năng thụ động của điện cực Ni và CuNi 65, ở nồng độ $10^{-2}M + 7 \cdot 10^{-2}M$. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của J.M. K

n khi nghiên cứu về ảnh hưởng của SO_4^{2-} đến tính chất điện hóa của sắt $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{N} / 1$.

Có thể kích thích của ion SO_4^{2-} đối với Ni và hợp kim CuNi có thể được theo phản ứng sau /3/.



theo Bunbe /2/, ion SO_4^{2-} có thể tác dụng với tầng oxít trong khu vực lồng. Sự tác dụng này có thể tách oxy trong khu vực điện thế cao, điều đó làm suy yếu các màng oxít tự ứng ứng.


Ngược lại sự có mặt của ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ trong dung dịch $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 10^{-2}\text{N}$ lại thể hiện năng lực chế mạnh mẽ, làm cho thế điện cực dịch chuyển về phía dương lớn. Kim loại Ni bị thu động trong miền thế từ $+0,35$ vol $\leftarrow -1,0$ vol \rightarrow (SCE). Thu động có hiệu quả đáng kể, nghĩa là dòng thu động rất nhỏ.

Nếu có mặt ion SO_4^{2-} trong môi trường thu động bieromát trên đây, thì khả năng thu động của Ni và CuNi 65 giảm đi. Điều này được thể hiện ở 3 điểm sau:

1) Dòng thu động tăng lên đáng kể và gấp xấp xỉ tăng lên 3 lần so với môi trường không.

2) Thể ôn định dịch chuyển về phía âm khá lớn:
từ $+0,3$ vol $\leftarrow -0,1$ vol (SCE).

3) Sự có mặt của ion SO_4^{2-} làm xuất hiện miền hoạt động của điện cực của curi.





Hình 1 – Đường phản cực anot của Ni trong $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 10^{-2}\text{N}$

1: $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 10^{-2}\text{N} = \text{A}$, 2: $\text{A} + \text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7 \cdot 10^{-2}\text{M}$

3: $\text{A} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 10^{-2}\text{M}$, 4: $\text{A} + \text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 7 \cdot 10^{-2}\text{M} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 10^{-2}\text{M}$

ion Cl^- là chất kích thích mạnh mẽ đối với quá trình hòa tan anode của никen và hợp kim CuNi. Khi có mặt ion Cl^- trong môi trường H_2SO_4 , màng thu động của Ni bị phá hủy do hiện tượng ăn mòn diêm trên bề mặt/5/. Nếu đồng thời cũng có mặt của các ion SO_4^{2-} và Cl^- , thì trên màng thu động bieromat của Ni và hợp kim CuNi 65 trong môi trường H_2SO_4 xảy ra sự phá hủy màng thu động theo hai cơ chế: ăn mòn diêm ((của và phá vỡ toàn bộ bề mặt thu động của ion SO_4^{2-}) (hình 2). Như vậy, màng thu động lúc này sẽ xảy ra hai cơ chế cạnh tranh lẫn nhau. Về cơ chế được tiếp tục nghiên cứu kĩ lưỡng hơn. Có thể giả thuyết rằng ion Cl⁻ tinh chất hoạt động hơn ion SO_4^{2-} . Ở nồng độ càng lớn, ion Cl^- càng có khả năng lùi ion SO_4^{2-} ra xa bề mặt kim loại và tham gia nhanh chóng vào quá trình hòa tan anode theo phản ứng sau đây /1/.



Hình 2: Đường phân cực anode của Ni trong $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2} \text{N}$.

- 1: $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2} \text{N} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 10^{-2} \text{M}$
- 2: $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2} \text{N} + \text{NaCl} 10^{-2} \text{M}$
- 3: $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2} \text{N} + \text{Na}_2\text{SO}_4 3 \cdot 10^{-2} \text{M}$
- 4: $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2} \text{N} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 10^{-2} \text{M} + \text{Na}_2\text{SO}_4 3 \cdot 10^{-2} \text{M} + \text{NaCl} 10^{-2} \text{M}$

Kết luận:

1. Sự có mặt của các ion sulfat và clo đều gây ảnh hưởng rất xấu đến màng thu động bieromat của Ni và hợp kim CuNi có thành phần (%) ($>50\%$) trong môi trường $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2} \text{N}$. Trong đó ion sulfat phá vỡ toàn bộ màng thu động bieromat, và làm tăng mật độ dòng thu động lên rõ rệt, trong nồng độ từ 10^{-2}M đến $7 \cdot 10^{-2} \text{M}$. Ion clo ở nồng độ 10^{-2}N gây ăn mòn diêm, bề mặt lớp thu động bieromat trong $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2} \text{M}$ bị lở chỗ.
2. Khi có mặt đồng thời cả hai loại ion sulfat và clo trong môi trường xảy ra sự cạnh tranh lẫn nhau giữ hai loại ion. Về cơ chế của sự cạnh tranh này cần được nghiên cứu kĩ lưỡng hơn, nhưng có thể khẳng định như sau: khi có mặt đồng thời ion SO_4^{2-} và Cl^- , thì chúng đều có ảnh hưởng xấu đến màng thu động và miện hoạt động bieromat trong môi trường H_2SO_4 đối với Niken và hợp kim CuNi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- В. Некрасов. Курс общей химии. Москва (1961)
Я. Буне. Защита металлов с.50 Т.1 (1967)
М. Решников. Ингибиторы кислотной коррозии металлов.
мия» Ленинград (1986)
М. Колсторкин. Защита металлов Том XXX (1962)
é Thị Nhị Xuyễn, Trịnh Xuân Sén
áp chí Hóa học. T25. № 3 (1987)
é Thị Nhị Xuyễn, Trịnh Xuân Sén
áp chí Công nghiệp hóa chất. Số 2 (1988).

THỊ NHỊ XUYỄN, TRỊNH XUÂN SEN

INFLUENCE OF SO_4^{2-} AND Cl^- ANIONS ON THE QUALITY OF THE
BROMATE PASSIVE MEMBRANCE ON THE SURFACE OF Ni AND ALL-
CuNi IN THE AQUEOUS SOLUTIOUS OF H_2SO_4 .

The influence of SO_4^{2-} and Cl^- ions on the quality of the bichromate pa-
e membrance (BPM) on the surface of Ni and alloy CuNi 65 in $\text{H}_2\text{SO}_4 10^{-2}\text{N}$
been studied. These anions destroyed the BPM by the various mechanism
competition.

a Hóa ETH

Nhận bài ngày 7-10-89

ÁP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI, số 1 – 1990

ĐỘ BỀN CỦA Dioxin KHI DÙNG NATRIBOHYDRUA

DỖ QUANG HUY, NGUYỄN XUÂN DŨNG, NGUYỄN ĐỨC HƯẾ

I – BÀI VĂN BÊ

Dioxin có tới 75 đồng phân, trong đó có 1 số đồng phân rất độc. Hiện nay
nhà khoa học đang nghiên cứu tìm cách làm giảm độ độc của các đồng phân
Những xu hướng chính của các nghiên cứu đó là: phản hủy nhiệt /1/
ng hóa /2/ /3/, declohydro hóa bằng xúc tác /4/, phản hủy vi sinh /5/, phản
diệu hóa /6/. Đóng góp vào những hướng nghiên cứu này chúng tôi nghiên
declo-hydro hóa dioxin bằng natribohydrua.